

UdiSIKATO[®] Putzgrund

Technische Information

Blatt 1 von 1 // Stand oktober 2017

Produkt	Gebrauchsfertige Grundierung auf Basis von Alkalisilikat / Polymerdispersion.	
Anwendung	UdiSIKATO [®] Putzgrund wird als deckende Grundierung und Haftvermittler auf den Grundputz aufgebracht. Diese Grundierung bildet den idealen Untergrund für UdiSIKATO [®] Silikatputz. Geeignete Untergründe für UdiSIKATO [®] Putzgrund sind mineralische Untergründen wie z.B Kalkputz P I DIN 18550, Kalkzementputz P II / III DIN 18550, zementhaltige dispersionsvergütete WDVS, Armierungsspachtel, Natur- und Kalksandstein, Sanierputzsysteme. Nicht geeignete Beschichtungsuntergründe für UdiSIKATO [®] Putzgrund sind alte Dispersionsputze und -farben.	
Bestandteile	Alkalisilikat / Polymerdispersion	
Technische Daten	<u>Kennwert</u>	<u>Deklariertes Wert</u>
	GISCODE VOC – Gehalt	BSW40 Kategorie A/g/wb 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
Verbrauch	ca. 0,2 kg/m ² je Anstrich	
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.	
Lagerung	Frostfrei, dicht verschlossen. Bei unter + 30°C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall geschützt. Lagerfähigkeit 12 Monate.	
Lieferform	Kunststoffeimer 5kg, 10 kg oder 20 kg netto	
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein, Standzeit je nach Witterung mindestens 2 - 4 Wochen. Sinterschichten oder lose haftende Altanstriche entfernen.	
Verarbeitung	Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren! Keine Rührquirle aus Aluminium verwenden, Verfärbungsgefahr! Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von ca. 10 - 15 % sauberen Wasser einstellen. UdiSIKATO [®] Putzgrund gleichmäßig mit Deckenbürste oder Rolle aufbringen. Es können zwei Anstriche aufgetragen werden. Durchtrocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit). Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen. Das Produkt ist alkalisch und kann Verätzungen auf Glas, Klinker, Naturstein, Nichteisen-Materialien und eloxierten Leichtmetallflächen verursachen. Objekt-, Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur nicht unter + 8°C (Nachttemperaturen beachten)! Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Farbige Putze vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestelltem Farbton prüfen, Reklamationen aus Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt. Keine Materialrücknahme! Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich. Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten! Arbeitsschutz: UdiSIKATO [®] Putzgrund ist alkalisch! Haut- und Augenschutz tragen!	

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße 2
D-09117 Chemnitz
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger
HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX